

Epoxidsystem

GL 80/A + GL 80/B EPOXY

Niedrigviskoses epoxidsystem



LINEA
PROFESSIONALE

GL 80/A + GL 80/B EPOXY ist ein Epoxidsystem mit niedriger Viskosität, das tief in die Steinoberfläche eindringen kann. Es ist chemie- und lösungsmittelfrei, daher 100% reaktiv.

Es härtet bei Raumtemperatur aus.

Das Produkt wurde entwickelt, um kleine bis mittelgroße Risse in allen Arten von Marmor, Granit und Naturstein zu reparieren.

PRIMÄRE MERKMALE

- ✓ Hervorragendes Haftungsvermögen
- ✓ Lichtbeständig

EINSATZBEREICHE

Für die Verwendung im Innenbereich.
Marmor, Granit und Naturstein.

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l

MISCHVERHÄLTNIS A + B

GL EPOXY 80/A (RESIN) 100 g

GL EPOXY 80/B (HARDENER) 44 g

AUSHÄRTEZEIT

AUSHÄRTUNG: 10/15 Stunden

VOLLSTÄNDIGE KATALYSE: 10/15 Tage

ANWENDUNGSWERKZEUGE

Rolle, Pinsel, Spachtel

ANWENDUNG

Mischen Sie die beiden Komponenten sorgfältig unter Einhaltung des angegebenen Verhältnisses. Abweichungen von diesem Verhältnis können die Aushärtung und die endgültigen Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen.

Tragen Sie das Produkt gut vermischt auf die unbehandelte, saubere und trockene Oberfläche und bei Temperatur nicht unter 10 °C auf.

Tragen Sie das Produkt auf einem geschliffenen Boden zwischen Körnung 50 und 200 mit einem Spachtel, Pinsel oder einer Rolle auf und achten Sie darauf, eine gleichmäßige Schicht des Produkts über die gesamte Fläche zu verteilen. Mindestens 15 Stunden aushärten lassen, bevor die letzten Schleifvorgänge mit den feineren Körnungen 400 und 800 vor dem Polieren mit Pulver durchgeführt werden.

Das Produkt verstärkt die Farbe des Materials und die wasser- und ölabweisende Wirkung. Bei kleinen, vereinzelt Rissen tragen Sie das Produkt auf den Riss auf, warten Sie, bis es ausgehärtet ist, und gehen Sie manuell mit dem Entfernen von Überschüssen bis zur vollständigen Neupolierung des betreffenden Bereichs vor.

Führen Sie immer vorhergehende Tests durch, um die Farbveränderung zu beurteilen.





PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Transparentes Gel
Farbe	Hellgelb
Geruch	Epoxidharz
pH-Wert	N.Z.
Spezifisches Gewicht (20°C)	1175 +/- 15 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖßEN

Flakons von 1000 ml – (12 Flakons pro Schachtel) GL EPOXY 80 A

Flakons von 500 ml (12 Flakons pro Schachtel) GL EPOXY 80 B

Revision 0.0 – 16/06/2020

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

